



PRODUCTO: Sistema de poliuretano para la producción de espumas en piel integral

Componente B: Specflex* NR 958 Pol

Componente A: Specflex* NE 431 Iso

DESCRIPCION:

Sistema de dos componentes para la producción de espumas de poliuretano. Especialmente diseñado para la producción de espumas de poliuretano en piel integral. Este producto se presenta pigmentado de color negro y soplante físico incorporado (HCFC 141b). El pigmento y el soplante se encuentra en el polioli formulado.

CARACTERISTICAS

	Isocianato Specflex* NE 431	Polioli Formulado Specflex* NR 958 (**)
Apariencia	Color oscuro	Color negro
Viscosidad (cps a 21°C)	220 +/- 20	500-600
Densidad a 21°C (gr / cm ³)	1,21	1,10
Temp. de almacenaje (°C)	15 - 30	20 – 30
Estabilidad de almacenaje (días) (*)	180	180

(*) Envases originales sellados almacenados en lugar seco y a la temperatura recomendada.

(**) Agitar el componente B antes de su uso

RELACION DE USO

	Isocianato Specflex* NE 431	Polioli Formulado Specflex* NR 958
En peso	50-60	100

*Marca registrada de The Dow Chemical Company.

La información presente es otorgada de buena fe y contiene el máximo de nuestro conocimiento, pero ninguna garantía expresa o implícita es otorgada. La información y datos aquí contenidos no constituyen especificaciones de ventas.



REACTIVIDAD

Ensayo de laboratorio (componentes a 24°C) y mezcla con agitador mecánico a 5000 rpm.	Limites
Tiempo de crema (seg)	16 – 20
Tiempo de gel (seg)	40 – 46
Densidad Libre (Kg /m ³)	112 – 124

PRESENTACION

	Isocianato Specflex* NE 431	Poliol Formulado Specflex* NR 958
Tambores	225 (kg)	200 (kg)

CONDICIONES DE PROCESAMIENTO

Temperatura ideal del Polioli: 24 °C

Temperatura ideal del Isoc: 24 °C

Temperatura de los sustratos: 40-60°C. Los moldes deben estar tratados con desmoldante apropiado.

Tiempo de desmolde: 150 – 300 seg

Relación B/A ideal = 1.89 (tomando como A = Isoc y como B = Polioli).

Dow Química Arg. S.A. no confiere otra garantía explícita o implícita de que el producto posee la composición química y propiedades precedentes, sin que ello suponga conferir garantía de efectividad con relación a los usos que se le pretenda dar al producto, lo que corre bajo la exclusiva responsabilidad del adquirente.

*Marca registrada de The Dow Chemical Company.

La información presente es otorgada de buena fe y contiene el máximo de nuestro conocimiento, pero ninguna garantía expresa o implícita es otorgada. La información y datos aquí contenidos no constituyen especificaciones de ventas.