

# MEMBRANA LÍQUIDA POLIARG PU25

evolución  
sustentable

Membrana alifática basada en una combinación de emulsiones acrílicas elastoméricas y poliuretánicas de alta elongación y tracción. Posee pigmentos y cargas minerales de primera calidad las cuales colaboran con la calidad de producto, proporcionándole una alta resistencia a la tracción, dureza y excelente elongación y adhesión, manteniendo sus prestaciones a través del tiempo.

Es de fácil aplicación. El método dependerá de las condiciones específicas de la superficie y del entorno.

Es apto para diversos sustratos tales como mampostería nueva y envejecida, hormigón, terrazas y patios, chapas de galvanizado.

## APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de polvo y suciedad, sin rastros de residuos grasos ni oleosos. Las partes flojas deben ser eliminadas antes de la aplicación, las fisuras de más de 2mm de ancho se deberán rellenar con sellador de juntas. En las zonas donde falte material se aconseja rellenar con material cementicio hasta lograr nivelar el sustrato y luego dejar secar completamente antes de realizar la aplicación.

Se puede aplicar una capa diluída con un 20% de agua a modo de imprimación cuando se necesite humedecer la superficie en profundidad y luego aplicar manos puras hasta lograr de 1.2 a 1.5kg/m2 de producto en el total de aplicaciones.

## APLICACIÓN CON MANTO GEOTEXTIL

Proceder de igual manera hasta aplicar la mano de imprimación. Luego, a medida que se va aplicando la primera mano de membrana pura, ir desenrollando el manto para que comience a impregnarse con la capa húmeda. Una vez aplicado el paño en la zona, repasar con el rodillo sobre la cara externa para lograr una mejor penetración del manto geotextil en la mano húmeda. Una vez obtenido el secado de la mano, aplicar una nueva mano de membrana en estado puro.

## LIMPIEZA

Los elementos utilizados deberán lavarse con agua, inmediatamente después de ser utilizados, evitando que el producto se seque sobre ellos.

## SEGURIDAD

Utilizar gafas y guantes de seguridad. Ante salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua inmediatamente hasta verificar la eliminación completa del producto y asistir a un centro de ojos. Si se produce ingesta evitar el vomito y beber abundante agua. Luego acudir a un centro médico.



- Alta elasticidad y puenteo de fisuras.
- Autonivelante
- Resistente a los rayos UV.
- Excelente adherencia.
- Monocomponente, lista para usar.
- Gran durabilidad.

<b>Alargamiento de rotura</b>	<b>290 %</b>
<b>Alargamiento de rotura</b> (luego de exposición a -25°C durante 4 horas)	<b>118 %</b>
<b>Permeabilidad al agua, cada 24hs</b>	<b>0,11 kg/m2</b>
<b>Dureza Shore</b>	<b>72,1 A</b>
<b>Adhesión por tracción</b>	<b>25 kg/m2</b>
<b>Tiempo de secado al tacto</b>	<b>135 minutos</b>
<b>Tiempo de secado duro</b>	<b>180 minutos</b>
<b>Vida útil</b>	<b>5 años</b>
<b>Consumo sin manto</b>	<b>1,2 a 1,5 kg/m2</b>
<b>Consumo con manto</b>	<b>1,9 a 2,1 kg/m2</b>
<b>Habilitación al tránsito</b>	<b>24 hs</b>
<b>Certificados</b>	<b>ISO 9001 y 14001</b>
<b>VOC</b>	<b>1,9 g/Lt</b>

## MÉTODOS DE APLICACIÓN



## COLORES



Armesti 3673  
B1834FIO Temperley  
Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
(5411) 4260-0045 - [www.poliarg.com.ar](http://www.poliarg.com.ar)

  
**poliuretanos  
argentinos**  
QUIMARGEN S.R.L.